

Naissance d'un produit

Chaque création nécessite de longues étapes de recherche et de développement. Le respect de l'aspect des pierres naturelles nous guide dans le choix de nos pierres étalons. Caractère esthétique, imperfections et multiples reliefs sont les critères qui permettront aux éléments reconstitués de restituer la noblesse des matières d'origine. De même que sur les pierres naturelles, les tolérances dimensionnelles des produits pourront varier de façon importante. Une dalle de 45 x 45 peut faire 44 x 44, la différence servant à réaliser les joints. Certaines surfaces des produits présentent des petits trous dénommés "bullage" pouvant faire partie de l'esthétique recherchée.

Nuances et Couleurs

Les composants que nous utilisons sont d'origine naturelle. Les mélanges d'agrégats de roche employés contiennent des oxydes qui donneront au cours du vieillissement différentes nuances. Le procédé volontairement aléatoire permet à chaque produit d'être unique. Lors de la pose, il convient préalablement de mélanger les produits, pour éviter les plages de tons unitaires. L'environnement immédiat : pollens, poussière, présence de sels minéraux dans le sol, sont autant d'éléments qui assureront aux surfaces posées un vieillissement et une patine qui leur seront propres. Nous ne pouvons donc garantir les évolutions de coloris pouvant apparaître dans le temps.

Efflorescences et carbonatation

Il s'agit de simples dépôts blanchâtres ou brunâtres en surface qui ne nuisent en rien à la qualité et à la longévité de nos produits. Ils tendent à disparaître et à se patiner avec le temps. Ce phénomène n'est pas spécifique à Bradstone, mais commun à tous les produits en pierre reconstituée. La principale cause étant l'eau, un bon drainage, des

joints de mortier, une pose sur gravillons, sur chape maigre ou béton maigre, seront autant de règles qui, si elles ne suppriment pas le risque, pourront considérablement le limiter. L'apparition d'efflorescences et de carbonatation ne peuvent faire l'objet d'aucune garantie de notre part.

Entretien des produits

Les cernes et taches d'humidité qui apparaissent à la suite de la première absorption d'eau disparaîtront progressivement. Nettoyez les dalles à l'eau claire et au besoin, utilisez un savon ordinaire. Proscrivez les solvants agressifs, le sel de dégel ainsi que les nettoyeurs à haute pression; ces derniers rendent la surface des produits granuleuse, ce qui facilite l'accrochage des mousses et des salissures. N'utilisez pas d'engrais et de produit antimousse contenant de l'oxyde de fer, à proximité des dallages. Une gamme complète de produits de traitement est disponible pour les produits Bradstone. Interrogez notre service technique pour toute utilisation de produit ou de nettoyage hors de notre gamme. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation d'un produit prohibé (solvants, acides, traitement filmogène...).

Conseils de pose

Consultez les pages techniques de notre catalogue avant de commencer la pose. Si vous avez un doute lors de la réception des produits, consultez-nous impérativement. Notre responsabilité se limite au remplacement des produits reconnus défectueux par un responsable de notre société, si un défaut de fabrication est constaté. à l'exclusion du remboursement d'éventuels frais de pose, dépose, et de tous frais annexes.